



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305\2011)

n. 40\02

1. codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **AC 31,5 BASE PMB 45\80-50**
2. numero di tipo: **40\02**
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2008
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **ENDIASFALTI SPA**
Stabilimento di Agliana (PT)
Via Ferrucci, 61 – 51031 Agliana
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. L'organismo notificato **AJA Registrars Europe n. 2309** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **2309\CPR\0011** fondato sui seguenti elementi
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
8. valutazione tecnica europea: n.a.
9. prestazione dichiarata

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifica armonizzata</i>
<i>Contenuto di vuoti</i>		UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
<i>massimo</i>	<i>V max 6,0 (4,9%)</i>	
<i>minimo</i>	<i>V min 4,0 (4,9%)</i>	
<i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFB min 55 (65,3)</i>	
<i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFB max 77 (65,3)</i>	
<i>Vuoti aggregato minerale</i>	<i>VMA min 12 (14,4)</i>	
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	<i>V10Gmin11 (13,8)</i>	
<i>Sensibilità all'acqua</i>	<i>ITSRNR</i>	
<i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i>	<i>ABRNR</i>	
<i>Reazione al fuoco</i>	<i>Euroclasse CFl</i>	
<i>Temperatura della miscela</i>	<i>140°C – 180° C</i>	
<i>Composizione granulometrica</i>		
<i>31,5 mm</i>	<i>100%</i>	
<i>20 mm</i>	<i>85 %</i>	
<i>16 mm</i>	<i>72 %</i>	
<i>14 mm</i>	<i>68 %</i>	
<i>10 mm</i>	<i>53 %</i>	
<i>8 mm</i>	<i>47 %</i>	
<i>6,3 mm</i>	<i>40 %</i>	
<i>4 mm</i>	<i>34 %</i>	
<i>2 mm</i>	<i>26 %</i>	
<i>1 mm</i>	<i>18 %</i>	
<i>0,50 mm</i>	<i>13 %</i>	
<i>0,25 mm</i>	<i>9 %</i>	
<i>0,125 mm</i>	<i>7 %</i>	
<i>0,063 mm</i>	<i>5,5%</i>	
<i>Contenuto di legante</i>	<i>Bmin 4,0 (4,0%)</i>	
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
<i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	<i>PNR</i>	
<i>Dispositivo piccolo ormaimento</i>	<i>WTSAIRNR</i>	
<i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	<i>PRDAIRNR</i>	
<i>Sostanze pericolose</i>	<i>Sostanza x <y ppm</i>	

10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Agliana, li 01\07\13


IL DIRETTORE TECNICO